

SCHEMA TECNICA:
GRASSELLO DA VINCI

Finitura decorativa in pasta a base calce per interni.



DESCRIZIONE

GRASSELLO DA VINCI è un materiale composto da selezionate polveri di marmo micronizzate, calce stagionata e raffinati additivi che conferiscono facilità di applicazione e perfetto ancoraggio al supporto. Grazie alla sua caratteristica composizione minerale, il prodotto ha una buona resistenza all'umidità, alle muffe e gode di ottima traspirabilità, mantenendo comunque una buona impermeabilità. Questa finitura è estremamente lucida e liscia al tatto, di aspetto semitrasparente con la particolarità di lasciare intravedere le tinte e le differenti mani di lavorazione sottostanti.

DATI TECNICI

- Peso specifico: 1.480 kg/l ca.
- Granulometria: inferiore a 10 micron.
- Consumo: 0,6 kg/mq per mano variabile secondo il supporto.

.IMPIEGO

GRASSELLO DA VINCI viene utilizzato come rivestimento protettivo e finitura di prestigio per supporti nuovi e vecchi. Tale prodotto può essere utilizzato su qualsiasi tipo di superficie previa adeguata preparazione del fondo di applicazione.

.PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie da rivestire deve essere asciutta, libera da polvere e sporco, pulita da eventuali tracce di materiali non aderenti, olio, grassi ed altri depositi. Prima di procedere con la stesura del rivestimento, attendere almeno 28 giorni dall'applicazione dell'intonaco di fondo. Nel caso di intonaci sfarinati o particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione del fondo isolante del tipo FISSATIVO A oppure ISOLANTE UNIVERSALE, mentre in presenza di superfici lisce non assorbenti procedere con l'applicazione del fondo di tipo FONDO RUSTICO. Per ottenere un perfetto grado decorativo si consiglia la stesura di una o più mani di un prodotto a calce lavorato a piacere, in tinta o meno con la finitura, in base all'effetto che si vuole ricreare.

.APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. Stendere un primo strato di materiale con frattazzo in acciaio inox sulla superficie precedentemente lavorata, facendo attenzione a distribuirlo in modo uniforme, non fare sbavature, righe o sormonti. Può essere rifinito con una seconda mano, variabile in base alla finitura desiderata, con inferiore quantità di materiale. A finitura quasi asciutta procedere alla schiacciatura della superficie con frattazzo inox, facendo sempre più pressione. Questa fase è molto importante per compattare il prodotto che più viene lavorato e più riesce a scandire gli strati applicati.

.CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Conservare a temperature superiori a +5 °C ed inferiori a +30 °C. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, ha durata di 2 anni. La stabilità del prodotto travasato ed eventualmente modificato non è garantita in nessun caso. Si consiglia sempre una prova preventiva.

.AVVERTENZE

- Applicare il materiale solo su intonaci stagionati e asciutti.
- Applicare ad una temperatura superiore +5 °C ed inferiore a +35 °C.

.FORNITURA

- Vaso da 25 kg.
- Tinte: disponibile bianco. A richiesta tonalità della cartella colori o con riferimento a campione.

