

# SCHEDA TECNICA: INTONACHINO CLASSICO

Rivestimento in pasta a base calce per interni ed esterni.



## DESCRIZIONE

INTONACHINO CLASSICO è un materiale composto da selezionate polveri di marmo, calce spenta stagionata e raffinati additivi che conferiscono facilità di applicazione e perfetto ancoraggio al supporto. Grazie alla sua particolare composizione minerale, il prodotto ha una buona resistenza all'umidità, alle muffe ed ha un'elevatissima traspirabilità, mantenendo comunque una discreta idrorepellenza. Questa finitura permette di ottenere una soluzione decorativa utilizzata da secoli in ville e antichi palazzi nobiliari, personalizzabile tramite diversi tipi di lavorazioni.

## DATI TECNICI

- Peso specifico: 1.720 kg/l ca.
- Granulometria: 0.6 mm-1 mm-1,2mm-1,5 mm.
- Consumo: 1,4-1,8 kg/mq variabile secondo la spessore applicato.
- Fattore di resistenza alla diffusione del vapore:  $\mu = 12$  ca.
- Coefficiente di assorbimento d'acqua:  $\mu_{sw} = 0.0025 \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{h} \frac{1}{2})$  ca.
- Rispetta la teoria di Kuenzle.

## .IMPIEGO

INTONACHINO CLASSICO viene utilizzato come rivestimento protettivo e finitura di prestigio per supporti nuovi e vecchi. Tale prodotto può essere utilizzato su qualsiasi tipo di superficie previa adeguata preparazione del fondo di applicazione. Ideale per il ripristino di vecchie murature.

## .PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie da rivestire deve essere asciutta, libera da polvere e sporco, pulita da eventuali tracce di materiali non aderenti, olio, grassi ed altri depositi. Prima di procedere con la stesura del rivestimento, attendere almeno 28 giorni dall'applicazione dell'intonaco di fondo. Nel caso di intonaci sfarinati o particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione del fondo isolante del tipo FISSATIVO A oppure ISOLANTE UNIVERSALE, mentre in presenza di superfici lisce non assorbenti procedere con l'applicazione del fondo di tipo FONDO RUSTICO.

## .APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare una mano unica di materiale con fratazzo di plastica o di metallo. Dopo leggero appassimento procedere con spatolate a movimento circolare per ottenere una finitura di spessore omogeneo.

## .CONSERVAZIONE

Non teme temperature estreme. Il materiale, essendo proposto in polvere, gode di estrema facilità di trasporto e conservazione e se immagazzinato in locali adeguati, ha durata di 2 anni. La stabilità del prodotto travasato ed eventualmente modificato non è garantita in nessun caso. Si consiglia sempre una prova preventiva.

## .AVVERTENZE

- Applicare il materiale solo su intonaci stagionati e asciutti.
- Applicare ad una temperatura superiore +5 °C ed inferiore a +35 °C.

## .FORNITURA

- Vaso da 25 kg.
- Tinte: disponibile bianco. A richiesta tonalità della cartella colori o con riferimento a campione.

