

# SCHEMA TECNICA: INTONACO DILAVATO

Rivestimento in polvere a base calce per interni ed esterni.



## DESCRIZIONE

INTONACO DILAVATO è un materiale composto da selezionati frammenti e polveri di marmo, calce idraulica e raffinati additivi che conferiscono facilità di applicazione e perfetto ancoraggio al supporto. Grazie alla sua particolare composizione minerale, il prodotto ha una buona resistenza all'umidità, alle muffe ed ha un'elevatissima traspirabilità, mantenendo comunque una discreta idrorepellenza. Questa finitura permette di riprodurre l'effetto del dilavamento naturale ed è personalizzabile tramite diverse granulometrie e colorazioni della graniglia di marmo.

## DATI TECNICI

- Peso specifico: 1.820 kg/l ca.
- Granulometria: mista tra 0.7 mm e 1.5 mm.
- Consumo: 2,5-3,5 kg/mq variabile secondo la spessore applicato.
- Fattore di resistenza alla diffusione del vapore:  $\mu = 12$  ca.
- Coefficiente di assorbimento d'acqua:  $\mu_{sw} = 0.0025 \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{h} \frac{1}{2})$  ca.
- Rispetta la teoria di Kuenzle.

## .IMPIEGO

INTONACO DILAVATO viene utilizzato come rivestimento protettivo e finitura di prestigio per supporti nuovi e vecchi. Tale prodotto può essere utilizzato su qualsiasi tipo di superficie previa adeguata preparazione del fondo di applicazione.

## .PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie da rivestire deve essere asciutta, libera da polvere e sporco, pulita da eventuali tracce di materiali non aderenti, olio, grassi ed altri depositi. Prima di procedere con la stesura del rivestimento, attendere almeno 28 giorni dall'applicazione dell'intonaco di fondo. Nel caso di intonaci sfarinati o particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione del fondo isolante del tipo FISSATIVO A oppure ISOLANTE UNIVERSALE, mentre in presenza di superfici lisce non assorbenti procedere con l'applicazione del fondo di tipo FONDO RUSTICO.

## .APPLICAZIONE

Miscelare il prodotto con il 40% circa di acqua utilizzando un mixer a bassa velocità e lasciare riposare il materiale impastato per almeno 15-20 minuti prima dell'uso. Applicare una mano unica di materiale con frattazzo in acciaio inox quale rasatura di fondo, facendo attenzione a stenderlo in modo uniforme, non fare sbavature, righe o sormonti. Dopo leggero appassimento procedere con spatolate a movimento circolare per ottenere una stesura di spessore omogeneo e a finitura quasi asciutta lavare meccanicamente con spugna o panno bagnato per evidenziare la graniglia colorata.

## .CONSERVAZIONE

Non teme temperature estreme. Il materiale, essendo proposto in polvere, gode di estrema facilità di trasporto e conservazione e se immagazzinato in locali adeguati, ha durata di 2 anni. La stabilità del prodotto travasato ed eventualmente modificato non è garantita in nessun caso. Si consiglia sempre una prova preventiva.

## .AVVERTENZE

- Applicare il materiale solo su intonaci stagionati e asciutti.
- Applicare ad una temperatura superiore +5 °C ed inferiore a +35 °C.

## .FORNITURA

- Vaso da 18 kg.
- Tinte: disponibile bianco. A richiesta tonalità della cartella colori o con riferimento a campione.

