



DESCRIZIONE

INTONACO ELASTOMERICO FIBRATO è un rivestimento di ultima generazione a base di resine elastomeriche in dispersione acquosa, pregiati plastificanti, fibre minerali di alta qualità, inerti di marmo con granulometria variabile, pigmenti solidi alla luce ed agli alcali ed additivi specifici per la protezione del film da alghe, muffe e acidi. Il prodotto è di aspetto opaco e assicura un'ottima idrorepellenza, discreta permeabilità al vapore e una perfetta resistenza agli stress meccanici su sistemi termoisolanti. E' consigliato come protezione di supporti con microfessurazioni, crepe superficiali o sottoposti a movimenti strutturali ma anche per ridurre drasticamente le cavillature dovute al ritiro igrometrico. Si applica facilmente su tutti i tipi di supporti murari, adeguatamente preparati, e maschera le eventuali imperfezioni del supporto conferendo alle pareti omogeneità e un gradevole aspetto estetico.

DATI TECNICI

- Peso specifico: 1.770 kg/l ca.
- Consumo: 1,8-2,8 kg/mq per mano variabile a seconda della granulometria.
- Granulometria: 0,7 mm -1 mm -1,2 mm -1,5 mm -2,0mm.

.IMPIEGO

INTONACO ELASTOMERICO FIBRATO viene impiegato come rivestimento protettivo e decorativo per interni ed esterni su intonaci di fondo a base calce-cemento e su pareti coibentate con sistema a cappotto. Indicato su superfici con microcavillature o soggette a stress meccanici.

.PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie da rivestire deve essere asciutta, libera da polvere e sporco, pulita da eventuali tracce di materiali non aderenti, olio, grassi ed altri depositi. Prima di procedere con la stesura del rivestimento, attendere almeno 28 giorni dall'applicazione dell'intonaco di fondo. Nel caso di intonaci sfarinati o particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione del fondo isolante del tipo FISSATIVO ELASTOMERICO, mentre in presenza di superfici lisce non assorbenti procedere con l'applicazione del fondo di tipo FONDO ELASTOMERICO. E' sempre consigliabile effettuare questo trattamento quando la superficie presenta forti diversità di assorbimento.

.APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare una mano unica di materiale con fratazzo di plastica o di metallo. Dopo leggero appassimento procedere con spatolate a movimento circolare per ottenere una finitura di spessore omogeneo. Alcune granulometrie richiedono la stesura di due mani.

.CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Conservare a temperature superiori a +5 °C ed inferiori a +30 °C. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, ha durata di 2 anni. La stabilità del prodotto travasato ed eventualmente modificato non è garantita in nessun caso. Si consiglia sempre una prova preventiva.

.AVVERTENZE

- Applicare il materiale solo su intonaci stagionati e asciutti.
- Applicare ad una temperatura superiore +5 °C ed inferiore a +35 °C.
- Non applicare su gesso o cartongesso.

.FORNITURA

- Vaso da 25 kg.
- Tinte: disponibile bianco. A richiesta tonalità della cartella colori o con riferimento a campione.

