

SCHEMA TECNICA:

ACRIL SIL QUARZ

Idropittura superlavabile antialga per esterni di ottima copertura.



DESCRIZIONE

ACRIL SIL QUARZ è un'idropittura superlavabile al quarzo dotata di ottima copertura, durezza ed efficacia nel tempo. E' un prodotto a base di resine acrilossilossaniche di elevata qualità in dispersione acquosa, inerti selezionati, pigmenti resistenti alla luce e alle muffe, un'elevata quantità di biossido di titanio, additivi disperdenti e aeranti. Gli additivi specifici di cui è composta conferiscono estrema facilità di applicazione, ottima dilatazione, perfetta permeabilità al vapore ed elevata lavabilità.

DATI TECNICI

- Peso specifico: 1.468 kg/l ca.
- Consumo: 150-180 g/mq per mano.
- Resa: 4-5,5 mq/l a lavoro finito a due mani.

.IMPIEGO

ACRIL SIL QUARZ viene utilizzato come pittura satinata protettiva e decorativa di facciate, cornicioni, zoccoli esterni e pareti interne. Può essere impiegato su qualsiasi tipo di supporto murario finito con intonaco civile, malta fina, gesso, cartongesso o pareti già trattate. Consigliata su pareti con problemi di umidità.

.PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere e sporco, pulita da eventuali tracce di pitture non aderenti, olio, grassi ed altri depositi. Prima di applicare il ciclo di verniciatura, attendere almeno 28 giorni dall'applicazione dell'intonaco di finitura. Nel caso di intonaci sferinati o particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione del fondo isolante del tipo FISSATIVO A oppure ISOLANTE UNIVERSALE. E' sempre consigliabile effettuare questo trattamento quando la superficie da pitturare presenta forti diversità di assorbimento.

.APPLICAZIONE

Diluizione in peso con acqua: la prima fino al 35-40% mentre la seconda al 20%. Applicare le 2 mani a distanza di 4 ore minimo. L'applicazione può essere eseguita a pennello, rullo di lana e a spruzzo airless.

.CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Conservare a temperature superiori a +5 °C ed inferiori a +30 °C. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, ha durata di 2 anni. La stabilità del prodotto travasato ed eventualmente modificato non è garantita in nessun caso. Si consiglia sempre una prova preventiva.

.AVVERTENZE

- Applicare il materiale solo su intonaci stagionati e asciutti.
- Applicare ad una temperatura superiore +5 °C ed inferiore a +35 °C.

.FORNITURA

- Vaso da 5 lt e 14 lt.
- Tinte: : disponibile bianco. A richiesta tonalità della cartella colori o con riferimento a campione.

