

SCHEDA TECNICA:

## SILICONIC QUARZ

Pittura idrorepellente superlavabile antialga di ottima copertura.



### DESCRIZIONE

SILICONIC QUARZ è un'idropittura al quarzo di prima qualità dotata di ottima copertura, traspirabilità, impermeabilità, durezza ed efficacia nel tempo. E' un prodotto a base di resine silossaniche di elevata qualità in dispersione acquosa, inerti selezionati, pigmenti resistenti alla luce e alle muffe, un'elevata quantità di biossido di titanio, additivi disperdenti e aeranti. Gli additivi specifici di cui è composta conferiscono estrema facilità di applicazione, ottima dilatazione ed elevata lavabilità.

### DATI TECNICI

- Peso specifico: 1.620 kg/l ca.
- Consumo: 230-270 g/mq per mano.
- Resa: 3- 4 mq/l a lavoro finito a due mani.

### .IMPIEGO

SILICONIC QUARZ viene utilizzato come pittura protettiva e decorativa, di aspetto minerale, capace di offrire sia potere idrorepellente che traspirante. Può essere impiegato su qualsiasi tipo di supporto murario, interno ed esterno, finito con intonaco civile, malta fina o pareti già trattate.

### .PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere e sporco, pulita da eventuali tracce di pitture non aderenti, olio, grassi ed altri depositi. Prima di applicare il ciclo di verniciatura, attendere almeno 28 giorni dall'applicazione dell'intonaco di finitura. Nel caso di intonaci sfarinati o particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione del fondo isolante di tipo FISSATIVO S, mentre in presenza di superfici lisce non assorbenti procedere con l'applicazione del fondo di tipo FONDO S. E' sempre consigliabile effettuare questo trattamento quando la superficie presenta forti diversità di assorbimento.

### .APPLICAZIONE

Diluizione in peso con acqua: la prima mano fino al 35-40% mentre la seconda al 20%. Applicare le 2 mani a distanza di 4 ore minimo. L'applicazione può essere eseguita a pennello o rullo di lana.

### .CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Conservare a temperature superiori a +5 °C ed inferiori a +30 °C. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, ha durata di 2 anni. La stabilità del prodotto travasato ed eventualmente modificato non è garantita in nessun caso. Si consiglia sempre una prova preventiva.

### .AVVERTENZE

- Applicare il materiale solo su intonaci stagionati e asciutti.
- Applicare ad una temperatura superiore +5 °C ed inferiore a +35 °C.

### .FORNITURA

- Vaso da 5 lt e 14 lt.
- Tinte: disponibile bianco. A richiesta tonalità della cartella colori o con riferimento a campione.

